

dorian

categoria **E**

dorian

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Altezza <i>Width</i>	cm <i>Inch</i>	140 55
Peso <i>Weight app.</i>	g/ml <i>g/ml</i>	530 530
Composizione <i>Composition</i>	40%VI 20%PL 20%LI 20%CO	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105 - X12	
Solidità dei colori allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105 - X12	
Tendenza alla formazione di pelosità <i>Pilling</i>	UNI EN ISO 12945 - 2	4
Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i>	UNI EN ISO 1247 - 2	20.000 cicli 20.000 cycles
California technical bulletin	TB 117:2013	PASS
Resistenza al fuoco <i>Flame retardant</i>	BS 5852 - 1 cigarette test SC IV P 1 butane flame TB 117	PASS PASS PASS



cod. 900530

porada

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.