

lint

categoria **C**

porada

lint

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

| | | |
|--|--|------------|
| Altezza <i>Width</i> | cm <i>Inch</i> | 140 55 |
| Peso <i>Weight app.</i> | g/ml <i>g/ml</i> | 945 945 |
| Composizione <i>Composition</i> | 34%VI 31%CO 15%LI 13%PC 7%PL | |
| Sostenibilità <i>Sustainability</i> | cotone riciclato <i>recycled cotton</i> | |

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i> | UNI EN ISO 105 - B02 | 5/6 |
| Tendenza alla formazione di pelosità <i>Pilling</i> | ISO 12945-2 | 3/4 5000 sfregamenti <i>3/4 5000 rubs</i> |
| Resistenza all'abrasione - Martindale <i>Resistance to abrasion - Martindale</i> | ISO 12947-2 | 25.000 cicli <i>25.000 cycles</i> |
| Resistenza delle cuciture <i>Seam slippage</i> | UNI EN ISO 13936 - 2 | 4 mm ordito / <i>warp</i> 4 mm trama / <i>weft</i> |
| Solidità allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i> | UNI EN ISO 105-X12 | 4/5 |
| Solidità allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i> | UNI EN ISO 105-X12 | 3 |
| Solidità al lavaggio a secco - degrado <i>Colour fastness to dry cleaning - degradation</i> | UNI EN ISO 105-D01 | 4 |
| Solidità al lavaggio a secco - scarico <i>Colour fastness to dry cleaning - drain</i> | UNI EN ISO 105-D01 | 4 |
| Cigarette test | BS 5852 sez.4 part.1 | PASS |
| California technical bulletin | TB 117:2013 section 1 | PASS |



cod. 902135

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.