

nabuk

categoria **LUX**

porada

nabuk

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Pellame <i>Raw material</i>	Bovino europeo <i>European bovine leather</i>
Concia <i>Tannage</i>	Al cromo <i>Chrome tanning</i>
Tintura <i>Dyeing</i>	All'anilina <i>Aniline dyed</i>
Rifinitura <i>Finish</i>	All'anilina <i>Aniline</i>
Tipologia <i>Leather type</i>	Nabuk, grana naturale <i>Nabuk, natural grain</i>
Superficie media <i>Average size</i>	5,00 m ² <i>54.00 SqFt</i>
Spessore <i>Thickness</i>	1,2 - 1,4 mm <i>1.2 - 1.4 mm</i>

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	20 cicli <i>20 cycles</i>	≥ 2 Scala di grigi <i>≥ 2 Grey scale</i>
Solidità dei colori allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	5 cicli <i>5 cycles</i>	≥ 2 Scala di grigi <i>≥ 2 Grey scale</i>
Solidità dei colori allo sfregamento al sudore <i>Sweat rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	5 cicli <i>5 cycles</i>	≥ 2 Scala di grigi <i>≥ 2 Grey scale</i>
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02		≥ 1/2 Scala dei blu <i>≥ 1/2 Blue scale</i>
Determinazione del pH <i>Determination of pH</i>	UNI EN ISO 4050		pH ≥ 3,5
Indice di differenza (solo per pH<4) <i>Difference figure (only for pH<4)</i>	UNI EN ISO 4050		ΔpH ≤ 0,7
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strenght - Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1		≥ 20 N

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.
Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same colour shade from one lot to another.

cod. 900507

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.