

tammy

categoria **B**

tammy

art. B	art. OS	art. G	art. P
------------------	-------------------	------------------	------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

	cm <i>Inch</i>	140 55	140 55	140 55	137 54
Altezza <i>Width</i>					
Peso <i>Weight app.</i>	g/ml <i>g/ml</i>	740 740	980 980	1005 1005	850 850
Composizione <i>Composition</i>		18%CO 31%PL 26%WO 22%PC 3%PA	65%CO 13%VI 11%PC 9%PL 2%LI	39%CO 25%PL 18%WO 16%PC 2%PA	20%CO 31%WO 23%PC 24%PL 2%PA

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE
PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	ISO 105 B02	4/5	5/6	4/5	4/5
Solidità allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105-X12	4/5	4/5	4/5	4/5
Solidità allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105 - X12	2/3	3	2/3	2/3
Tendenza alla formazione di pelosità <i>Pilling</i>	ISO 12945 - 2	3/4 5000 rubs	4 5000 rubs	4/5 5000 rubs	4 5000 rubs
Resistenza all'abrasione - Martindale <i>Resistance to abrasion - Martindale</i>	ISO 12947-2	40.000 cicli <i>40.000 cycles</i>	35.000 cicli <i>35.000 cycles</i>	40.000 cicli <i>40.000 cycles</i>	30.000 cicli <i>30.000 cycles</i>
Solidità al lavaggio a secco - degrado <i>Colour fastness to dry cleaning - degradation</i>	UNI EN ISO 105-D01	4/5	4	4/5	4/5
Solidità al lavaggio a secco - scarico <i>Colour fastness to dry cleaning - drain</i>	UNI EN ISO 105-D01	4/5	4	4/5	4/5
Cigarette test		BS 5852-1 PASS	BS 5852 sez.4 part.1 PASS	BS 5852-2006 PASS	BS 5852-1 PASS
Match test	BS 5852	NOT PASS	NOT PASS	PASS	PASS
California TB117	TB117:2013	PASS	PASS	PASS	PASS

B



OS



G



P



cod. 902136

porada

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.